

Олдирование Болотная Заболонь

Состав для состаривания и тонирования дерева. Окрашивает за счет химического воздействия на структуру дерева. Сохраняет древесину крепкой. Идеален для твердых пород дерева.



Технические характеристики

Тара	0.15 / 1 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	100 мл/м ²
Промежуточное высыхание	1-2 часа
Полное высыхание	2-4 часа

Спецификация:

Действует путем химического состаривания дерева, а не окрашивания. Поверхность приобретает коричнево-зеленый оттенок, при этом структура остается яркой. Требуется защитное покрытие.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- подготовка поверхности: тщательно ошкурьте и очистите древесину. Удалите излишки клея, шпаклевки и других составов растворителями или мыльной водой. Поверхность паркета должна быть отциклевана и шлифована. Обработайте деревянную поверхность с помощью Разрыхлителя для Древа. При необходимости брашируйте поверхность, нанесите Суспензию;

- подготовка состава: состав готов к работе. Возможно многослойное нанесение состава. Сделайте тестовый образец!

Колеровка

- не колеруется. Не рекомендуется смешивать с другими видами Олдирования!

- перемешать перед использованием!

Нанесение

- инструмент - кисть;

- нанесите на поверхность с помощью кисти. После высыхания вы можете повторить процесс, пока результат вас не удовлетворит. Промойте высохшую поверхность.

Финиширование

- поверхность, обработанная Олдированием Болотная Заболонь, требует защиты. Используйте Масло-Лак Твердый или Лак на масляной основе. Также вы можете нанести на готовую поверхность Патинацию Английскую Прозрачную с небольшим количеством Пигмента Масляного, а затем Масло-лак Твердый или Аква-Лак. Отполируйте поверхность Воском. Не рекомендуется покрывать материалами на водной основе!

Очищение

- после работы инструменты очищаются теплой водой с мылом